



# 东莞市匠星新材料科技有限公司

## 产品检验报告

产生批号：2025070208

客户: YYF		规格: (打样) 镀铝增强型低温自动包PE 50*720MM					
检验项目		标准值	允许偏差范围	检验结果		检验方法	
宽度 (mm)		720	±3	722		GB/T 6673-2001	
厚度 (um)		50	±5	50		GB/T 6672-2001	
晶点		无	无	/		GB/T 4456-2008	
杂质		无	无	/			
润湿张力mN/m		38	≥38	41		GB/T 14216-2008	
摩擦系数		0.2-0.28	动: 0.25	静: 0.25		GB/T 10006-1988	
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10	28		GB/T 1040.3-2006	
	横向	Mpa	≥10	25			
断裂伸长率	纵向%		≥300	700			
	横向%		≥300	960			
热封	温度		105	108	110	Pression 0.3Mpa. Tin e1S	
	N	≥2.8	7.0	7.5	7.5		

  

热封曲线图(2kgf、0.5sec)

热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜

样品号	热封强度 (N/15MM)
1	7.5
2	7.8
3	8.2

备 注:	电晕面 (内)
检验结论:	合格

检验员: 李桂霞

日期2025-7-9

审 核: 肖平

公司印章:



