

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	匠星镀铝 PE-A 样	检测日期	2025 年 8 月 1 日
批号	DY250725	结构	PET12/VMPET12/PE50 A
客户名称	内部打样		
内层剥离力	横: 3.2N/15mm 纵: 剥离断裂	起封温度 125 度	横: 60.5N/15mm 纵: 54.0N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 8.1N/15mm 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.198 内对钢 0.175
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

产品名称	匠星镀铝 PE-B 样	检测日期	2025 年 8 月 1 日
批号	DY250726	结构	PET12/VMPET12/PE50 B
客户名称	内部打样		
内层剥离力	横: 3.6N/15mm 纵: 剥离断裂	起封温度 128 度	横: 56.8N/15mm 纵: 50.8N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 4.2N/15mm 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.217 内对钢 0.185
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

批准:



审核:  2025.8.01

检验:



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备