

浙江长宇新材料股份有限公司

VMPET 真空镀铝薄膜检验报告单

Q/CY—B20—02

客户名称		湖南怡永丰		品 名	VMPET-C12-D	订单号	/	
等 级		A+		规 格	855mm*12um	样品编号	250263785	
室 温		23℃		湿 度	50 %	测试日期	2025-08-11	
检 测 项 目					检 测 结 果	单 项 判 定	检 验 方 法	
项 目		标 准						
物理机械性能	拉 伸 强 度	MD≥170Mpa		206.35	合格	GB/T1040.3		
		TD≥170Mpa		192.50	合格			
	断 裂 标称应变	MD≤200%		132.00	合格	GB/T1040.3		
		TD≤200%		119.00	合格			
镀 铝 剥 落 面 积		≤10%		1%	合格	用 3M 检验专用 胶带		
镀 铝 层 厚 度		OD≥1.7		1.74	合格	GB/T15717-2021		
镀 铝 均 匀 度		±15%		-5.10~2.63	合格	GB/T15717-2021		
针 眼		≤4 个/m²		1	合格	灯箱目测		
极 限 宽 度 偏 差		-2~+3mm		1	合格	GB/T6673		
端 面 不 整 齐 度		≤2mm		< 1	合格	钢直尺测量		
外 观		无毛边、缺口、翘边、 皱折、严重暴筋、孔 洞、杂质污染、镀铝 层脱落		无异常	合格	BB/T0030-2019		
说 明		镀铝膜检验依据：BB/T 0030-2019 (包装用镀铝膜行业标准)						
检 测 结 论		合格						
备 注		/						
检 测 员		顾翠红			审 核		曹娟	

NO: 250811-01

浙江长宇新材料股份有限公司

VMPET 真空镀铝薄膜检验报告单

Q/CY—B20—02

客户名称		湖南怡永丰		品 名		VMPET-K2		订单号		/	
等 级		A+		规 格		860mm*12um		样品编号		250264102	
室 温		23℃		湿 度		50 %		测试日期		2025-08-11	
检 测 项 目						检 测 结 果		单 项 判 定		检 验 方 法	
项 目		标 准									
物理机械性能	拉 伸 强 度		MD≥170,Mpa		198.75		合格		GB/T1040.3		
			TD≥170,Mpa		205.36		合格				
	断 裂 标称应变		MD≤200,%		120.00		合格		GB/T1040.3		
			TD≤200,%		118.00		合格				
镀 铝 剥 落 面 积			≤10%		0%		合格		用 3M 检验专用 胶带		
镀 铝 层 厚 度			≤2.5 Ω /□		1.41		合格		GB/T15717-2021		
镀 铝 均 匀 度			±15%		-6.23~8.45		合格		GB/T15717-2021		
针 眼			≤4 个/m ²		0		合格		灯箱目测		
极 限 宽 度 偏 差			-2~+3mm		1		合格		GB/T6673		
端 面 不 整 齐 度			≤2mm		< 1		合格		钢直尺测量		
氧 气 透 过 率※			≤1.5cc/(m ² ·day)		1.25		合格		GB/T 19789		
水 蒸 气 透 过 率※			≤1.5g/(m ² ·day)		1.32		合格		GB/T 26253		
外 观			无毛边、缺口、翘边、 皱折、严重暴筋、孔 洞、杂质污染、镀铝 层脱落			无异常		合格		GB/T0030-2019	
说 明			镀铝膜检验依据：BB/T 0030-2019 (包装用镀铝膜行业标准)								
检 测 结 论			合格								
备 注			/								
检 测 员			顾翠红			审 核			曹 娟		

NO: 250811-01