

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	正堂药业空白镀铝膜	检测日期	2025 年 7 月 7 日
批号	DY250634	结构	PET12/VMPET12/PE50 正堂镀铝膜
客户名称	广西正堂药业有限责任公司		
内层剥离力	横: 3.9N/15mm 纵: 2.1N/15mm 合格.	起封温度 125 度	横: 58.3N/15mm 纵: 60.2N/15mm
摩擦系数	内对内 0.312 合格. 内对钢 0.229		

批准: 陈建

审核: 曾文

