

湖南怡永丰新材料科技有限公司 样品检验报告单

产品名称	七丹药业空白膜 770mm	检测日期	2025 年 6 月 25 日
批号	DY250521	结构	PET12/AL7/PA15/RCP50
客户名称	云南七丹药业股份有限公司		
起封温度 139 度	横: 47.90N/15mm 纵: 51.53N/15mm	摩擦系数	内对内 0.172 内对钢 0.156
内层剥离力	横: 无法剥离 纵: 无法剥离	7 天加速内层剥离力	横: 无法剥离 纵: 无法剥离
表层剥离力	横: 无法剥离 纵: 无法剥离	7 天加速表层剥离力	横: 无法剥离 纵: 无法剥离
次内层剥离力	横: 无法剥离 纵: 无法剥离	7 天加速次内层剥离力	横: 无法剥离 纵: 无法剥离

批准:

陈建

审核:

陈建



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备