



东莞市匠星新材料科技有限公司  
产品检验报告

产生批号：2025090138

客户:YYF			规格: PE液体包 60*860MM					
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法
宽度 (mm)			860	±3	862			GB/T 6673-2001
厚度 (um)			60	±5	60			GB/T 6672-2001
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008
杂质			无	无	/			
润湿张力mN/m			38	≥38	41			GB/T 14216-2008
摩擦系数			0.1-0.22	动: 0.15	静: 0.15			GB/T 10006-1988
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10		20			GB/T 1040.3-2006
	横向	Mpa	≥10		20			
断裂伸长率	纵向%		≥300		640			
	横向%		≥300		710			
热封	温度			105	108	110	112	Pression 0.3Mpa. Tin elS
	N		≥2.8	8.0	8.2	8.2	8.2	
<div><div>热封曲线图(2kgf、0.5sec)</div><div>热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜</div><div></div></div>								
备 注:		电晕面 (内)						
检验结论:		合格						

检验员: 李桂霞

日期2025-9-8

审 核: 肖平

公司印章:



