

	原材料薄膜检验报告单		
	文件编号：YYF/JL/ZL(ZK)/082		
	版本号：B/0	第 1 页 共 1 页	

原材料薄膜检验报告单

基本信息			
品名	宽列低温自动包PE	到货日期	2021-05-10
规格	925*50	报告日期	2021-05-10
用途	在原有 (TJ-PE-DY) 925*50PE膜，温度降低3-5度，适当增加抗挤压能力！	生产厂家	江门市蓬江区华龙包装材料有限公司
数量	1件	批号	210505015
检验依据	YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007		
检测项目		结果	判定
项目	技术要求		
外观	不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵	通过	合格
宽度	±5	+5	合格
厚度极限偏差	±10%	+6.00	合格
10个点厚度	50 51 53 52 52 51 52 50 51 50		
端面整齐度	±2	0.5	合格
纸芯端部	不得出现凹陷或崩口	通过	合格
摩擦系数 (非电晕面/非电晕面)	< 0.25	0.154	合格
热封起始温度 (非处里面之间) /℃	< 130	107	合格
湿润张力 / (mN/m)	> 38	38	合格
拉伸强度/MPa	横向> 13	N/A	合格
	纵向> 13	N/A	合格
断裂标称应变%	横向> 260	N/A	合格
	纵向> 260	N/A	合格
结 论	经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。		
批准：	陈建	审核：	曾焰
		检验：	陈雯