


湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	常德市第一中医医院复方 香巴戟膏 3 贴复合膜	检测日期	2025 年 10 月 30 日
批号	2510027	结构	哑光 BOPP18/VMPET12/PE35 南升
客户名称	湘潭怡凡健康管理有限公司		
内层剥离力	横: 4.7N/15mm 不合格 纵: 2.4N/15mm 不合格	起封温度 124 度	横: 55.4N/15mm 纵: 49.8N/15mm
摩擦系数	内对内 0.400 不合格 内对钢 0.381 不合格		

批准:



审核:

 2025.10.30

检验:



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	“元字牌”感冒清热颗粒复合膜 (2022 版)	检测日期	2025 年 10 月 20 日
批号	2509339	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	江西心正药业有限责任公司 样一 (DA3006+9350 匠星镀膜PE)		
内层剥离力	横: 0.8N/15mm 纵: 0.8N/15mm	起封温度 128 度	横: 60.9N/15mm 纵: 61.1N/15mm
摩擦系数	内对内 0.288 内对钢 0.270		

产品名称	“元字牌”感冒清热颗粒复合膜 (2022 版)	检测日期	2025 年 10 月 28 日
批号	2509339	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	江西心正药业有限责任公司 样二 (8276+9350 匠星镀膜PE)		
内层剥离力	横: 2.7N/15mm 纵: 2.0N/15mm	起封温度 128 度	横: 54.1N/15mm 纵: 50.9N/15mm
加速 7 天内层剥离力	横: 0.7N/15mm 纵: 1.1N/15mm	摩擦系数	内对内 0.148 内对钢 0.122

产品名称	(医圣李时珍)感冒清热颗粒复合膜 12*14*80	检测日期	2025 年 10 月 28 日
批号	2510011	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	江西心正药业有限责任公司 样三 (8276+9350 南升镀膜PE中试)		
内层剥离力	横: 3.7N/15mm 纵: 2.2N/15mm	起封温度 128 度	横: 61.8N/15mm 纵: 49.6N/15mm
加速 7 天内层剥离力	横: 1.8N/15mm 纵: 1.2N/15mm	摩擦系数	内对内 0.158 内对钢 0.127

批准: 陈建

审核: 2025.10.28



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备