

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	医用几丁糖水凝胶护眼贴铝塑袋（单眼贴）80883	检测日期	2021 年 7 月 9 日
批号	2106122	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	长沙海润生物技术有限公司		
原辅材料	康达 WD8257 无溶剂复合胶水 上检量 1.5g		
溶残	2.90mg/m ²		
内层剥离力	横: 5.32N/15mm 纵: 5.27N/15mm	摩擦系数	内对内 0.066 内对钢 0.127
起封温度 145 度	横: 38.69N/15mm 纵: 36.56N/15mm	热封强度	横: 45.67N/15mm 纵: 43.01N/15mm


产品名称	医用几丁糖水凝胶护眼贴铝塑袋（双眼贴）19258	检测日期	2021 年 7 月 9 日
批号	2106121	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	长沙海润生物技术有限公司		
原辅材料	康达 WD8257 无溶剂复合胶水 上检量 1.5g		
溶残	9.30mg/m ²		
内层剥离力	横: 5.79N/15mm 纵: 6.19N/15mm	摩擦系数	内对内 0.084 内对钢 0.120
起封温度 145 度	横: 37.65N/15mm 纵: 38.96N/15mm	热封强度	横: 45.74N/15mm 纵: 44.87N/15mm

产品名称	午时茶颗粒复合膜(新厂 820)	检测日期	2021 年 7 月 9 日
批号	2106126	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	康达 WD8257 无溶剂复合胶水 上检量 1.3g		
溶残	1.75mg/m ²		
内层剥离力	横: 2.67N/15mm 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.211 内对钢 0.226
起封温度 123 度	横: 40.25N/15mm 纵: 43.17N/15mm	热封强度	横: 65.34N/15mm 纵: 68.39N/15mm

批准:



审核:





扫描全能王 创建

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋(2贴)	检测日期	2021年7月9日
批号	2106118	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
原辅材料	康达 WD8257 无溶剂复合胶水 上胶量 1.5g		
溶残	5.18mg/m ²		
内层剥离力	横: 4.61N/15mm 纵: 5.91N/15mm	摩擦系数	内对内 0.128 内对钢 0.096
起封温度 145 度	横: 39.63N/15mm 纵: 37.87N/15mm	热封强度	横: 45.96N/15mm 纵: 46.10N/15mm

产品名称	“大凡神农”感冒清热颗粒 14 袋复合膜	检测日期	2021年7月9日
批号	2106116	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	江西心正药业有限责任公司		
原辅材料	康达 WD8257 无溶剂复合胶水 上胶量 1.3g		
溶残	2.85mg/m ²		
内层剥离力	横: 2.52N/15mm 纵: 2.08N/15mm 双合格	摩擦系数	内对内 0.263 内对钢 0.220
起封温度 125 度	横: 41.10N/15mm 纵: 40.78N/15mm	热封强度	横: 55.15N/15mm 纵: 53.97N/15mm

批准:



审核:





扫描全能王 创建