

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	癰清胶囊 24 粒防潮膜	检测日期	2021 年 6 月 22 日
批号	DY210614	结构	PET12/VMPET12/ CPP38
客户名称	贵州远程制药有限责任公司	规格	172mm
原辅材料	威孚低温自动 CPP885*40		
内层剥离力	横: 1.61N/15mm 纵: 1.03N/15mm	摩擦系数	内对内 0.218 内对钢 0.171
起封温度 130 度	横: 15.36N/15mm 纵: 17.32N/15mm	热封强度	横: 14.63N/15mm 纵: 25.14N/15mm

批准:



审核:





生产正常 起封温度 128℃.

剥离强度 2.28. 纵向 2.11

热封强度 19.74

纵向 15.08.

摩擦系数 内对内 0.201,

内对外 0.213



扫描全能王 创建