

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	午时茶颗粒复合膜(新厂 820)		检测日期	2021 年 8 月 11 日
批号	2107161		结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司			
原辅材料	富昌低温自动 PE845*40			
内层剥离力	横: 2.36N/15mm 纵: 1.48N/15mm	摩擦系数	内对内 0.105 内对钢 0.170	
起封温度 120 度	横: 38.55N/15mm 纵: 37.23N/15mm	热封强度	横: 46.50N/15mm 纵: 40.46N/15mm	

批准:

审核:

检验:



扫描全能王 创建