

湖南怡永丰包装印务有限公司  
半成品检验报告单

|            |                                  |               |                                  |
|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 产品名称       | 状元娃头孢克肟颗粒复合膜                     | 检测日期          | 2021 年 10 月 11 日                 |
| 批号         | 2108216                          | 结构            | PET12/AL7/PE50                   |
| 客户名称       | 康普药业股份有限公司                       |               |                                  |
| 原辅材料       | 西北铝业 AL 1150*7                   |               |                                  |
| 起封温度 128 度 | 横: 45.34N/15mm<br>纵: 46.11N/15mm | 热封强度<br>140 度 | 横: 47.67N/15mm<br>纵: 48.56N/15mm |
| 内层剥离力      | 横: 4.61N/15mm<br>纵: 4.20N/15mm   | 摩擦系数          | 内对内 0.108<br>内对钢 0.114           |
| 针孔         | 除去连续性规律性针孔外, 实测其它部位针孔数为 80 个/平米  |               |                                  |

批准:



审核:



扫描全能王 创建

湖南怡永丰包装印务有限公司  
半成品检验报告单

|            |                                  |  |                  |                                  |  |
|------------|----------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--|
| 产品名称       | 九味肝泰胶囊复合膜 12 粒*3 板               |  | 检测日期             | 2021 年 10 月 21 日                 |  |
| 批号         | 2109204                          |  | 结构               | PET12/AL7/PE45                   |  |
| 客户名称       | 湖南新汇制药股份有限公司                     |  |                  |                                  |  |
| 原辅材料       | 西北铝业 AL 740*7                    |  |                  |                                  |  |
| 起封温度 128 度 | 横: 37.45N/15mm<br>纵: 38.56N/15mm |  | 热 封 强 度<br>135 度 | 横: 42.58N/15mm<br>纵: 39.16N/15mm |  |
| 内层剥离力      | 横: 5.45N/15mm<br>纵: 5.33N/15mm   |  | 摩擦系数             | 内对内 0.156<br>内对钢 0.173           |  |
| 针孔         | 40 个/平米                          |  |                  |                                  |  |

批准: 

审核: 



扫描全能王 创建

湖南怡永丰包装印务有限公司  
半成品检验报告单

|            |                                  |               |                                  |
|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 产品名称       | 黄芪片复合膜 128.144 物料代<br>码 B0147-00 | 检测日期          | 2021 年 10 月 21 日                 |
| 批号         | 2109130                          | 结构            | PET12/AL7/PE45                   |
| 客户名称       | 四川国康药业有限公司                       |               |                                  |
| 原辅材料       | 西北铝业 AL 740*7                    |               |                                  |
| 起封温度 128 度 | 横: 40.25N/15mm<br>纵: 41.81N/15mm | 热封强度<br>135 度 | 横: 46.14N/15mm<br>纵: 44.16N/15mm |
| 内层剥离力      | 横: 4.85N/15mm<br>纵: 3.15N/15mm   | 摩擦系数          | 内对内 0.333<br>内对钢 0.218           |
| 针孔         | 50 个/平米                          |               |                                  |

批准:



审核:





扫描全能王 创建