


| | | | |
|---|------------------------|-------------|--|
|  | 原材料薄膜检验报告单 | | |
| | 文件编号：YYF/JL/ZL(ZK)/082 | | |
| | 版本号：B/0 | 第 1 页 共 1 页 | |



原材料薄膜检验报告单

| | | | | | |
|------------------|---|-----|--------|----------------|----|
| 基本信息 | | | | | |
| 品名 | 低气味低温自动包VMCPP（进口样品） | | 到货日期 | 2021-10-25 | |
| 规格 | 860*25 | | 报告日期 | 2021-10-25 | |
| 用途 | | | 生产厂家 | 惠州德昉高分子膜材料有限公司 | |
| 数量 | 1件 | | 批号 | N/A | |
| 检验依据 | YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/008 | | | | |
| 检测项目 | | | 结果 | 判定 | |
| 项目 | 技术要求 | | | | |
| 外观 | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 | | 轻微气味 | 合格 | |
| 宽度 | ±5 | | -7 | 不合格 | |
| 厚度极限偏差 | ±10% | | +12.00 | 不合格 | |
| 10个点厚度 | 27 28 26 25 24 23 26 26 25 26 | | | | |
| 端面整齐度 | ±2 | | 0.5 | 合格 | |
| 纸芯端部 | 不得出现凹陷或崩口 | | 通过 | 合格 | |
| 摩擦系数（非电晕面/非电晕面） | 内对内摩擦系数 | | 0.624 | 合格 | |
| 热封起始温度（非处里面之间）/℃ | < 125 | | 112 | 合格 | |
| 湿润张力/（mN/m） | > 38 | | 38 | 合格 | |
| 拉伸强度/MPa | 横向> 25 | | N/A | N/A | |
| | 纵向> 35 | | N/A | N/A | |
| 断裂标称应变% | 横向> 380 | | N/A | N/A | |
| | 纵向> 380 | | N/A | N/A | |
| 结 论 | 经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。 | | | | |
| 批准： | 陈建 | 审核： | 曾焰 | 检验： | 陈雯 |