

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm	检测日期	2021 年 11 月 20 日
批号	2110279	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司		
原辅材料	低温自动包 PE 735*60 富昌 PE 2#		
起封温度 125 度	横：42.34N/15mm 纵：40.15N/15mm	热封强度 135 度	横：43.86N/15mm 纵：40.24N/15mm
内层剥离力	横：4.63N/15mm 纵：4.68N/15mm	摩擦系数	内对内 0.122 内对钢 0.151 外对外 0.269

产品名称	龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm	检测日期	2021 年 11 月 20 日
批号	2110279	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司		
原辅材料	低温自动包 PE 735*60 富昌 PE 5#		
起封温度 130 度	横：39.69N/15mm 纵：36.98N/15mm	热封强度 135 度	横：43.07N/15mm 纵：40.99N/15mm
内层剥离力	横：4.62N/15mm 纵：4.95N/15mm	摩擦系数	内对内 0.115 内对钢 0.128 外对外 0.320

产品名称	龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm	检测日期	2021 年 11 月 20 日
批号	2110279	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司		
原辅材料	低温自动包 PE 735*60 匠星 PE 7#		
起封温度 128 度	横：38.89N/15mm 纵：38.25N/15mm	热封强度 135 度	横：40.51N/15mm 纵：38.35N/15mm
内层剥离力	横：3.19N/15mm 纵：3.27N/15mm	摩擦系数	内对内 0.133 内对钢 0.127 外对外 0.250

产品名称	龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm	检测日期	2021 年 11 月 20 日
批号	2110279	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司		
原辅材料	低温自动包 PE 735*60 匠星 PE 9#		
起封温度 130 度	横：39.69N/15mm 纵：37.77N/15mm	热封强度 135 度	横：44.34N/15mm 纵：38.72N/15mm
内层剥离力	横：5.31N/15mm 纵：3.32N/15mm	摩擦系数	内对内 0.126 内对钢 0.150 外对外 0.279

批准：



审核：





扫描全能王 创建

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm	检测日期	2021 年 11 月 20 日
批号	2110279	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司		
原辅材料	低温自动包 PE 735*60 华龙老 PE 1#		
起封温度 125 度	横：37.69N/15mm 纵：38.35N/15mm	热封强度 135 度	横：40.47N/15mm 纵：41.39N/15mm
内层剥离力	横：6.36N/15mm 纵：6.19N/15mm	摩擦系数	内对内 0.135 内对钢 0.151 外对外 0.323

产品名称	龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm	检测日期	2021 年 11 月 20 日
批号	2110279	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司		
原辅材料	低温自动包 PE 735*60 华龙老 PE 10#		
起封温度 125 度	横：36.63N/15mm 纵：37.45N/15mm	热封强度 135 度	横：40.33N/15mm 纵：42.15N/15mm
内层剥离力	横：7.32N/15mm 纵：5.69N/15mm	摩擦系数	内对内 0.110 内对钢 0.163 外对外 0.312

产品名称	龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm	检测日期	2021 年 11 月 20 日
批号	2110279	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司		
原辅材料	低温自动包 PE 735*60 华龙 YB005-2 5#		
起封温度 128 度	横：42.13N/15mm 纵：39.62N/15mm	热封强度 135 度	横：46.90N/15mm 纵：41.69N/15mm
内层剥离力	横：7.66N/15mm 纵：7.14N/15mm	摩擦系数	内对内 0.412 内对钢 0.239 外对外 0.324

产品名称	龙牡壮骨颗粒 5 克 714mm	检测日期	2021 年 11 月 20 日
批号	2110279	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司		
原辅材料	低温自动包 PE 735*60 华龙 YB005-2 20#		
起封温度 128 度	横：40.25N/15mm 纵：37.57N/15mm	热封强度 135 度	横：41.83N/15mm 纵：42.74N/15mm
内层剥离力	横：7.12N/15mm 纵：6.93N/15mm	摩擦系数	内对内 0.180 内对钢 0.186 外对外 0.350

批准：



审核：





扫描全能王 创建