


湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单


产品名称	杏苏止咳颗粒复合膜	检测日期	2021 年 12 月 14 日
批号	2111071	结构	PET12/AL7/PE40
客户名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司		
原辅材料	欧美 SF9220A/SF9220B 无溶剂胶水 七天加速		
起封温度 128 度	横: 38.40N/15mm 纵: 37.55N/15mm	热封强度 135 度	横: 42.48N/15mm 纵: 43.90N/15mm
PET/AL 剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.163 内对钢 0.221
AL/PE 剥离力	横: 5.29N/15mm 纵: 5.15N/15mm		

产品名称	空白膜	检测日期	2021 年 12 月 14 日
批号	DY211111	结构	BOPP28/CPP30
客户名称	/		
原辅材料	欧美 SF9220A/SF9220B 无溶剂胶水 七天加速		
起封温度 129 度	横: 11.20N/15mm 纵: 13.12N/15mm	热封强度 135 度	横: 12.31N/15mm 纵: 16.51N/15mm
内层剥离力	横: 0.67N/15mm 纵: 0.32N/15mm	摩擦系数	内对内 0.255 内对钢 0.198

批准:



审核:






扫描全能王 创建

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单


产品名称	杏苏止咳颗粒复合膜	检测日期	2021 年 12 月 7 日
批号	2111071	结构	PET12/AL7/PE40
客户名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司		
原辅材料	欧美 SF9220A/SF9220B 无溶剂胶水		
起封温度 128 度	横: 38.52N/15mm 纵: 37.63N/15mm	热封强度 135 度	横: 40.57N/15mm 纵: 33.47N/15mm
PET/AL 剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.164 内对钢 0.245
AL/PE 剥离力	横: 4.62N/15mm 纵: 3.65N/15mm		

产品名称	空白膜	检测日期	2021 年 12 月 7 日
批号	DY211111	结构	BOPP28/PP30
客户名称	/		
原辅材料	欧美 SF9220A/SF9220B 无溶剂胶水		
起封温度 130 度	横: 10.35N/15mm 纵: 12.11N/15mm	热封强度 135 度	横: 11.74N/15mm 纵: 14.89N/15mm
内层剥离力	横: 0.96N/15mm 纵: 0.50N/15mm	摩擦系数	内对内 0.234 内对钢 0.203

批准:



审核:





扫描全能王 创建