

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	中轅 5 号百苓汤固体饮料复合膜	检测日期	2022 年 1 月 12 日
批号	2112218	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南中轅医馆管理有限公司		
原辅材料	湖南匠星低温自包 PE785*60 Y03-1		
起封温度 130 度	横: 38.10N/15mm 纵: 37.47N/15mm	热封强度 135 度	横: 40.50N/15mm 纵: 42.18N/15mm
内层剥离力	横: 6.81N/15mm 纵: 6.70N/15mm	摩擦系数	内对内 0.138 内对钢 0.142

产品名称	中轅 5 号百苓汤固体饮料复合膜	检测日期	2022 年 1 月 12 日
批号	2112218	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南中轅医馆管理有限公司		
原辅材料	湖南匠星低温自包 PE785*60 Y03-2		
起封温度 130 度	横: 38.22N/15mm 纵: 37.95N/15mm	热封强度 135 度	横: 45.18N/15mm 纵: 41.72N/15mm
内层剥离力	横: 6.82N/15mm 纵: 6.56N/15mm	摩擦系数	内对内 0.136 内对钢 0.173

批准:



审核:





扫描全能王 创建

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	阿奇霉素颗粒复合膜 (20211228)	检测日期	2022年1月12日
批号	2112222	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	湖南千金湘江药业股份有限公司		
原辅材料	湖南匠星低温自包 PE875*50		
起封温度 130 度	横: 37.77N/15mm 纵: 36.26N/15mm	热封强度 135 度	横: 40.54N/15mm 纵: 41.55N/15mm
内层剥离力	横: 5.26N/15mm 纵: 7.23N/15mm	摩擦系数	内对内 0.211 内对钢 0.206

批准:

陈建

审核:

李勾

检验:



扫描全能王 创建