

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	珍视明 B.DUCK 花青素护眼贴 (15 袋装) 成人型三边封袋	检测日期	2022 年 1 月 24 日
批号	2201064	结构	PET12/AL7/PET12/PE83
客户名称	江西珍视明药业有限公司		
原辅材料	湖北汉达 8906A 胶水		
起封温度 149 度	横: 31.31N/15mm 纵: 36.30N/15mm	热封强度 150 度	横: 43.41N/15mm 纵: 54.60N/15mm
内层剥离力	横: 2.67N/15mm 纵: 3.27N/15mm	摩擦系数	内对内 0.169 内对钢 0.178
溶残	0.79mg/m2	2022.2.11 复检 起封温度为 149 度 (有样品)	

产品名称	珍视明 B.DUCK 花青素护眼贴 (15 袋装) 成人型三边封袋	检测日期	2022 年 1 月 24 日
批号	2201064	结构	PET12/AL7/PET12/PE83
客户名称	江西珍视明药业有限公司		
原辅材料	湖北汉达 8907A 胶水		
起封温度 156 度	横: 44.87N/15mm 纵: 47.56N/15mm	热封强度 157 度	横: 59.71N/15mm 纵: 62.76N/15mm
内层剥离力	横: 5.35N/15mm 纵: 4.32N/15mm	摩擦系数	内对内 0.399 内对钢 0.218
溶残	3.44mg/m2	2022.2.12 复检 起封温度为 156 度 (有样品)	

产品名称	珍视明 B.DUCK 花青素护眼贴 (15 袋装) 成人型三边封袋	检测日期	2022 年 1 月 24 日
批号	2201064	结构	PET12/AL7/PET12/PE83
客户名称	江西珍视明药业有限公司		
原辅材料	欧美化学 9350		
起封温度 135	横: 39.50N/15mm 纵: 34.78N/15mm	热封强度 150	横: 52.37N/15mm 纵: 62.74N/15mm
内层剥离力	横: 6.43N/15mm 纵: 4.32N/15mm	摩擦系数	内对内 0.113 内对钢 0.148
溶残	4.54mg/m2		

批准:



审核:





扫描全能王 创建